



**ZVLÁŠŤ SNADNO UDRŽOVATELNÁ
SPÁROVACÍ HMOTA**



M 44 NC POWER

Inovativní spárovací hmota odpuzující vodu a nečistoty díky jedinečnosti Natural Clean Power



Lze snadno udržovat spáry čisté?

JEDNODUŠE – BOTAMENT® M44 NC POWER!

BOTAMENT® M 44 NC POWER je inovativní spárovací hmota s překvapivě užitečnými vlastnostmi. Díky Natural Clean Power se tato hydrofobní spárovací hmota vyznačuje výjimečným efektem perlení vody. Vodoodpudivý účinek brání pronikání nečistot a tím je výrazně sníženo riziko bujení plísní. Kromě velmi jemného, hedvábného povrchu poskytuje BOTAMENT® M 44 NC POWER širokou škálu použití a množství barevných variací.

**ZVLÁŠTĚ
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA**



- NATURAL CLEAN POWER
- odpuzuje vodu a nečistoty – díky výrazně snížené nasákavosti
- pro spáry do 5 mm
- velmi jemný, hedvábný povrch
- splňuje požadavky CG 2 WA dle EN 13888
- pro plochy s podlahovým vytápěním



bílá

odstín č.: 10




titanově šedá

odstín č.: 25



okrová

odstín č.: 37



pergamon

odstín č.: 11




antracit

odstín č.: 26




kakao

odstín č.: 38



stříbřitě šedá

odstín č.: 16




jasmín

odstín č.: 29



medová

odstín č.: 39



světle šedá

odstín č.: 19



bambus

odstín č.: 32



melba

odstín č.: 48



cementově šedá

odstín č.: 22




bahama

odstín č.: 33



terracotta

odstín č.: 58




manhattan

odstín č.: 23



karamelová

odstín č.: 34



černá

odstín č.: 90



šedá

odstín č.: 24



terra hnědá

odstín č.: 36



transparentní*

odstín č.: 01

UPOZORNĚNÍ: Odchytky vyobrazených barevných odstínů od spárovací hmoty jsou možné – v této souvislosti se prosím informujte u výrobce.
*Odstín „transparentní“ pouze jako sanitární silikon S 5SUPAX



Váš autorizovaný prodejce BOTAMENT®



Materiálová základna	cementy s minerálním plnivem, pigmenty a přísady																				
Barevné odstíny	<table border="0"> <tr> <td>bílá</td> <td>pergamon</td> </tr> <tr> <td>stříbrně šedá</td> <td>světle šedá</td> </tr> <tr> <td>cementově šedá</td> <td>manhattan</td> </tr> <tr> <td>šedá</td> <td>titanově šedá</td> </tr> <tr> <td>antracit</td> <td>jasmín</td> </tr> <tr> <td>bambus</td> <td>bahama</td> </tr> <tr> <td>karamelová</td> <td>terra hnědá</td> </tr> <tr> <td>okrová</td> <td>kakao</td> </tr> <tr> <td>medová</td> <td>melba</td> </tr> <tr> <td>terracotta</td> <td>černá</td> </tr> </table>	bílá	pergamon	stříbrně šedá	světle šedá	cementově šedá	manhattan	šedá	titanově šedá	antracit	jasmín	bambus	bahama	karamelová	terra hnědá	okrová	kakao	medová	melba	terracotta	černá
bílá	pergamon																				
stříbrně šedá	světle šedá																				
cementově šedá	manhattan																				
šedá	titanově šedá																				
antracit	jasmín																				
bambus	bahama																				
karamelová	terra hnědá																				
okrová	kakao																				
medová	melba																				
terracotta	černá																				
Balení	5 kg																				
Poměr míchání (všechny odstíny)	~ 30 % (7,5 l vody /25 kg, resp. 1,5 l vody /5 kg)																				
Pro spárování	<ul style="list-style-type: none"> • hutných a slintutých dlaždic • pórovinových obkladů • keramické mozaiky 																				
Doba zpracovatelnosti	~ 60 minut																				
Doba zrání	~ 3 minuty																				
Pochozí	~ po 24 hodinách																				
Plná zátěž	~ za 7 dní																				
Skladování	V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 18 měsíců.																				
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5°C až +30°C																				

Zpracování :

- odstranit ze spár lepidlo, separační prostředky a nečistoty
- rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody, až vznikne homogenní hmota se stejným zbarvením
- po době zrání znovu krátce promíchat
- do spár vpravit gumovou stěrkou
- mytí povrchu mírně vlhkou houbou (vodu průběžně obměňovat za čistou)



Uváděné údaje byly vypracovány na základě našich dlouholetých zkušeností a našeho nejlepšího vědomí, jsou však nezávazné. Vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro docílení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

MC - Bauchemie s.r.o.,
div. BOTAMENT® Systembaustoffe
Skandinávská 990, 26753 Žebrák
Tel. 311 545 150, Fax: 311 537 118
www.botament.cz
info@botament.cz

Více informací o
M 44 NC Power

