

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer

Pigmentovaný primer na bázi rozpouštědel pro SikaTack® Panel systém

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	pigmentovaný roztok pryskyřice v rozpouštědle
Barva (CQP001-1)	černá
Obsah pevných látek	32 %
Aplikační teplota	5 - 40 °C
Aplikační metoda	Pěnový aplikátor, štětec nebo plst'
Vydatnost	v závislosti na pórovitosti povrchu podkladu 50 ml/m ²
Čas odvětrání	≥ 15 °C 10 minut < 15 °C 30 minut maximum 8 hodin
Skladovatelnost	9 měsíců ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladovat v uzavřené nádobě, ve vzpřímené poloze na suchém místě do 25 °C

POPIS

SikaTack® Panel Primer je pigmentovaný (černý) roztok pryskyřice v rozpouštědle, který reaguje s vlhkostí přičemž vytváří tenkou vrstvu na povrchu podkladu. Tato vrstva vytváří spojení mezi podkladem a lepidlem.

SikaTack® Panel Primer je speciálně vyvinut pro ošetření lepených ploch před aplikací lepidel SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer je součástí systému pro skryté provětrávané fasády. U systému SikaTack® Panel jsou fasádní panely neviditelně (lepeným spojem) připevněny k jejich spodní konstrukci.

OBLASTI POUŽITÍ

SikaTack® Panel Primer se používá ke zlepšení přilnavosti na porézních a kovových podkladech, jako je hliník, dřevo, keramika, vláknocement a přírodní kámen.

Tento produkt je vhodný pouze pro zkušené profesionální uživatele. Aby byla zajištěna přilnavost a slučitelnost materiálu, musí být provedeny zkoušky se skutečnými podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený tuků, olejů, prachu a jiné kontaminace.

Zvýšení adheze podkladu může být zlepšena kombinací procesů předúprav jako je broušení povrchu, čištění a aktivace před samotnou aplikací primeru.

Aplikace primeru

Láhev s SikaTack® Panel Primer obsahuje míscí kuličku, kterou je potřeba uvolnit. Následně je třeba minimálně minutu třepat s nádobou, aby došlo ke správnému rozmísení pigmentu. Odlít primer do kelímku nebo jiné nádoby. Bude-li se namáčet aplikační nástroj do nádoby hrozí kontaminace produktu, který nemusí následně správně fungovat.

Potřít očištěný a odvětraný povrch podkladu. Ideální teplota pro aplikaci je mezi 15°C a 25°C.

Nátěr SikaTack® Panel Primer musí být provedený pouze jednou. Je třeba dbát na to, aby tato jediná aplikace poskytovala dostatečně husté pokrytí. Tzn. mít dostatečné množství primeru na aplikačním nástroji.

Spotřeba a způsob aplikace závisí na specifické povaze podkladů. Ihned po každém použití nádobu těsně uzavřete.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer
Verze 02.01 (03 - 2023), cs_CZ
014761020019001000

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

SikaTack® Panel Primer je primer reagující na vlhkost. Aby byla zachována kvalita výrobku, je důležité ihned po použití nádobu znovu uzavřít vnitřní plastovou vložkou. Jakmile je operace předúpravy povrchu dokončena, musí být víčko našroubováno.

Zlikvidujte výrobek cca. jeden měsíc po otevření, pokud se používá často, nebo po dvou měsících v případě občasného používání.

Pokud je zaznamenáno gelování, separace nebo výrazné zvýšení viskozity, primer okamžitě zlikvidujte.

Tento produkt nikdy neředte ani nemíchejte s jinými látkami.

DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické centrum Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- bezpečnostní listy produktu

INFORMACE O BALENÍ

Láhev	1000 ml
-------	---------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer
Verze 02.01 (03 - 2023), cs_CZ
014761020019001000

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

