




## MB 2K

### - Multi-Baudicht 2K -

Hydroizolační multifunkční stěrka

Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhliny přemostujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.



Dostupnost			
Počet kusů na paletě	44	18	18
Balení	8,3 kg	25 kg	25 kg
Typ balení	Kombinovaný obal (2 x 2,4 kg prášku + 2 x 1,75 kg polymeru)	Kombinovaný obal (1 x 14,4 kg prášku + 1 x 10,6 kg polymeru)	Kombinovaný obal (3 x 4,8 kg prášku + 3 x 3,5 kg polymeru)
Kód obalu	08	11	25
Číslo výrobku	3014	■	■

#### Spotřeba

Min. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm suché izolační vrstvy



Tloušťky vrstev a spotřeby při použití jako flexibilní minerální izolační stěrka MDS v interiéru a exteriéru: viz tabulka spotřeb v části Příklady použití.

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

#### Oblasti použití



- Rychlá izolace stavebních dílců a nádrží, pro vnitřní i vnější použití
- Hydroizolace novostaveb
- Horizontální izolace uvnitř zdiva (mezilehlá) i pod něj
- Dodatečné hydroizolace podle WTA
- Aplikace > 3 m pod úroveň terénu
- Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (vodonepropustné konstrukce)
- Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
- Spřažená izolace
- Adhezní můstek na staré živичné izolace
- Lepení izolačních desek na obvodové zdivo

#### Vlastnosti výrobku

- Více než 3 mm testované přemostění trhlin! (podle DIN EN 14891)
- Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách
- Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
- Certifikováno, nepropouští radon.
- Neobsahuje rozpouštědla
- Neobsahuje živice
- Nepropustný proti tlakové vodě
- Vysoká adhezní pevnost
- Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.)
- Vysoce flexibilní, roztahný a přemostující trhliny
- Časně převrstvitelný (≥ 4h)
- Odolný UV záření
- Odolný mrazu a posypovým solím
- Lze jej přetírat a omítat
- Aplikace nátěrem, hladítkem, tmelením, stříkáním



Údaje o výrobku

Báze	polymerní pojivo, cement, aditiva, speciální plniva
Přemostění trhlin	≥ 3 mm (při tloušťce suché vrstvy ≥ 3 mm)
Tloušťka vrstvy	1,1 mm čerstvé vrstvy odpovídá cca 1 mm suché vrstvy
Tlaková zkouška na trhliny	splněna i bez zesilující vložky
Difuze vodní páry	$\mu = 1755$
Vodotěsnost	až 8 m vodního sloupce
Doba prosušení	Cca 18 hod. pro 2 mm tloušťku vrstvy (5 °C, 90% r.v.) Cca 9 hod. pro 2 mm tloušťku vrstvy (23 °C, 50% r.v.)
Reakce na oheň	Třída E (DIN EN 13501-1)
Hustota čerstvé maltové směsi	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Konzistence	pastózní

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- › AbP PG-FPD
- › GEV-Lizenz Emicode EC1 Plus
- › Baukörperanschluss von Fenstern\_Prüfbericht 21-000979-PR05\_ift Rosenheim
- › Remmers Flex-System gem. WTA Merkblatt 4-6 - MB 2K + WP Sulfatex
- › WTA-Zertifikat Remmers Flex-System\_WTA-Merkblatt 4-6\_gültig bis 15.01.2025
- › Zpráva o zkoušce nepropustnosti radonu, Dr. Kemski Bonn
- › Klasifikace chování při požáru DIN EN 13501-1\_MPA BS
- › Zpráva o zkoušce směrnice WTA 4-6\_zpráva U 1202/112/19 vodotěsnost vody ve spojení s WP Sulfatex
- › AbP podle PG AIV-F\_P-1201/551/18 MPA BS
- › AbP podle PG MDS\_P-1201/552/18 MPA BS
- › Zkouška stanovení přemostění trhlin Zpráva o zkoušce 19-438 Brifa
- › AgBB certifikát MB 2K
- › Tolerance změny teploty podle DIN EN 1504-2\_Kiwa P12015
- › AbP podle PG FBB - P-1202/361/19 MPA BS
- › Osvědčení o zkoušce izolace proti nahromaděné vodě u zapuštěných dílců podle HFA
- › EPD-Erklärung (Remmers)
- › Prováděcí protokol
- › Zvláštní ujednání, Stropní plochy překryté zeminou
- › Zvláštní ujednání Utěsnění sklepa
- › Stanovisko: Standardní utěsnění soklu podle DIN 18533
- › Utěsnění soklu budovy s francouzskými okny (jednoplášťové zdivo s KZS)
- › Utěsnění francouzských oken (dvouplášťové zdivo)

Systémové produkty

- › Protect MKT 1\* (3024)
- › Kiesol (1810)
- › Kiesol MB (3008)
- › VZ MB (3005)
- › WP DS Levell (0426)
- › VM Fill (0517)
- › VM Fill rapid (0519)
- › Hydroizolační stěrky Remmers
- › FL fix (2817)
- › DS Protect (0823)
- › Tape VF 120 (5071)
- › Color PA (6500)
- › Tape B 240 E (4806)


\*Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



## Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a separačních látek. Jiné než minerální podklady se musí zdrsňit.
- **Příprava podkladu**  
Odstranit ostré hrany a zbytky malty.  
Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.  
Do žlábků vložit spárovací pásky série VF v materiálu a zaoblit na < 20 mm.  
Alternativně vhodnou maltou vytvořit těsnící žlábek.  
Nerovnosti > 5 mm vyplnit vhodnou maltou nebo MB 2K s plnivem Selectmix RMS (v poměru 1:1 až 1:3).  
U prostupů zdrsňete novodurové trubky kanalizace smirkovým papírem, očistěte kovové trubky a v případě potřeby obruste povrch.  
V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.  
Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.  
Pórovité, slabě nasáklivé podklady vytmelit materiálem jako prevencí proti tvorbě puchýřů (spotřeba cca 500 g/m<sup>2</sup>).

## Příprava směsi



- **Kombinovaný obal**  
Vhodným míchacím přístrojem promíchejte tekutou složku (složka A).  
Rozpuštěnou práškovou složku (složka B) kompletně přidejte na kapalnou složku.  
Po cca 1 min. míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.  
Ulpělý prášek na okrajích odstranit.  
V míchání pokračujte cca 2 minuty.  
Po celou dobu míchání nechat mísící nástroj u dna nádoby.

## Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.  
Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu.

- **Doba zpracování (+20 °C)**  
30-60 min.

### Svislá plošná izolace

Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

### Vodorovná plošná izolace

Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

Po vytvrdnutí izolace se před aplikací potěru položí polyetylenová fólie ve dvou vrstvách jako ochranná a kluzná vrstva.

Na okrajích je třeba stěrku aplikovat až k horní hraně podlahy, resp. k vodorovné izolaci ve zdivu.

### Vodorovné utěsnění uvnitř zdíva a pod stěnami

Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

### Detaily napojení / pracovní spáry

Rohové a připojovací spáry jakož i připojení k stoupajícím součástem (např. francouzská okna od podlahy až ke stropu, dveře atd.) překlenout systémem spárovací pásky VF.

Aplikujte přípravek, použijte pásku Tape VF po celé ploše a bez záhybů ji zapracujte.

### Prostupy

W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

W2.1-E: Integrujte prostupy potrubí do hydroizolace pomocí vhodné volné/pevné příruby, případně: použijte přírubu Remmers.

V případě zadržené prosakující vody (tlaková voda) použít trubkovou přírubu Remmers.

### Soklová omítka

Před následnou aplikací omítky na hotovou izolaci nanést dodatečnou vrstvu materiálu, do které metodou čerstvé do čerstvého nahodit celoplošně omítkový podhoz (SP Prep).

Převrstvení lze provést bez nutného omítkového podhozu či adhezivního můstku armovací nebo lepicí maltou, a to po ca 4 hodinách od provedení izolační vrstvy.

### Převrstvení a obkládání

Po 4 hod. přepracovat převrstvení lepicí maltou, tmelem nebo armovací maltou.

### Nátěry

Přímé přetření nátěrem je možné disperzními nátěrovými hmotami bohatými na pojivo.

Vždy vytvořte testovací plochy!



#### Upozornění při zpracování

Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škrálopu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).  
Nezpracovávat na přímém slunci.  
Nepoužívejte na neošetřený hliník.  
Tmelicí vrstva se obecně nepovažuje za izolační vrstvu.  
Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.  
Pohybem materiálu (např. míchání) v záměsném kbelíku lze zabránit předčasné tvorbě škrálopu.  
Zatuhlý materiál nesmí být opětovně rozmíchán s vodou, lze jej opět rozmíchat pouze s čerstvým materiálem.  
Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.  
Izolaci chránit před mechanickým poškozením.  
Izolace není vhodná pod bodové zatížení bez dodatečné výztužné vrstvy pro rozložení zatížení.  
Při práci v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání (v případě potřeby použít ochranu dýchacích cest).  
Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

#### Příklady použití

Vodotěsnost podle tříd (DIN 18533, W1-B, W2-B) a informace o tloušťce vrstvy dle DIN 18531-5, hydroizolace ve vazbě na balkonech, lodžích a arkádách.		Tloušťka suché vrstvy (mm)	Tloušťka vrstvy za mokra (mm)	Nanášené množství (kg/m <sup>2</sup> ) <sup>(1)</sup>	Vydatnost 25 kg balení (m <sup>2</sup> )
W1.1-E/W1.2-E* Zemní vlhkost a netlaková voda	Zemní vlhkost a netlaková voda	≥ 2	cca 2,2	cca 2,2	cca 11,3
W2.1-E**Mírné působení tlakové vody (hloubka založení <3 m pod úrovní terénu)	Zadržaná prosakující voda a tlaková voda	≥ 3	cca 3,3	cca 3,3	cca 7,5
W2.1-E** mírné působení tlakové vody (hloubka ponoření<3 m)	Utěsnění přechodu na vodostavební beton	≥ 3	cca 3,3	cca 3,3	cca 7,5
W2.2-E*** vysoké působení tlakové vody (hloubka založení >3 m pod úrovní terénu)	---	≥ 4	cca 4,4	cca 4,4	cca 5,6
W3-E** netlaková voda na stropních plochách pod zeminou	Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou	≥ 3	cca 3,3	cca 3,3	cca 7,5
W4-E Odstříkující voda na soklech a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem v kontaktu se zeminou	odstříkující voda / utěsnění soklu	≥ 2	cca 2,2	cca 2,2	cca 11,3
W4-E Odstříkující voda na soklech a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem v kontaktu se zeminou	Utěsnění ve zdivu a pod zdivem	≥ 2	cca 2,2	cca 2,2	cca 11,3
---	Vodní nádrž s vodním sloupcem do 8 metrů	≥ 3	cca 3,3	cca 3,3	cca 7,5

\* Na zdivo se zvláštním ujednáním

\*\* Nutné zvláštní ujednání

\*\*\* Pouze na betonové podklady do 8 m vodního sloupce, jinak pod zvláštním ujednáním

Zvýšení spotřeby dle DIN 18533:

Německá norma stanoví přídavek na tloušťku vrstvy  $dz$ , aby byla zajištěna minimální tloušťka suchého filmu  $d_{min}$ . To zohledňuje jak odchylky  $dv$  způsobené zpracováním, tak dodatečnou spotřebu na vyrovnání podkladu  $du$ . Pokud je podklad vyrovnán samostatně (např. vyplněním škrábanců),  $du$  se do výpočtu nezahrnuje.

$du$  = Spotřeba škrábané stěrky cca 0,5 kg/m<sup>2</sup> (v závislosti na podkladu)

$dv$  = s tloušťkovacím hladítkem není možné / jinak spotřeba 0,4kg/m<sup>2</sup>

#### Upozornění

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.  
Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Řiďte se podle směrnice pro plánování a provádění hydroizolací stavebních dílů s flexibilními izolacemi Deutsche Bauchemie, 1.vydání, stav červen 2020.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.  
Zvláštní ujednání, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu [www.remmers.com](http://www.remmers.com).  
Vždy vytvořte testovací plochy!



Nářadí / čištění

váleček, míchací nástroj, nabírací lžice, hladicí lžice, tloušťkovací hladítko, štětka na stěrky, plochý štětec,



Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.  
Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Remmers nářadí

- Collomix Rührer DLX 152 HF (4286)
- HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
- Kratzkelle (4113)
- Schöpfkelle (4103)
- Hladítko na fabiony (5047)
- Schichtdickenkelle (4000)
- Rundkelle (4114)
- Schlämmbürste (4517)
- Flächenstreicher (4540)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Heizkörperpinsel (4541)
- Nerezové hladítko (4004)
- Glättkelle (4117)
- Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)

Skladování / trvanlivost

V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Prohlášení o vlastnostech

- [Prohlášení o vlastnostech](#)

Prohlášení o shodě



0761

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

18

**GBI P73**

EN 14891: 2012 + AC: 2012

**3014 MB 2K**

Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, používaný pod keramické obklady ( lepené lepidlem Remmers třídy C2 podle EN 12004)

Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování/rozmrazování:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vodotěsnost:	žádný průnik
Schopnost přemostění trhliny za normálních podmínek:	≥ 0,75 mm
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách:	≥ 0,75 mm při -5 °C
Uvolňování nebezpečných látek:	nestanoveno



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.